

Descrizione

EMOZIONI E MISTERO è la pavimentazione a basso spessore di maggior effetto. Il sottofondo giocando sulle luci, le ombre e le trasparenze, dona gli ambienti degli effetti cromatici unici e particolari che vengono successivamente esaltati con la finitura trasparente cristallina.

La morbidezza delle spatolate può essere decisa assieme al committente o proposta dal nostro Art Director.

EMOZIONI E MISTERO è un pavimento resistente al passaggio pedonale pesante, alle macchie di acqua ed olio.

Può essere impiegato in aggiunta ad EMOZIONI REMOTE e/o EMOZIONI MAGICHE purché di spessore minimo ad esempio fotografie (consultare la scheda tecnica specifica).

La finitura leggermente increspata lucida può presentare anche delle chiazze satinata che caratterizzano ancor più l'ambiente trattato ed è una prerogativa del pavimento che ne esalta la lavorazione artigianale.

DATI GENERALI DEL PRODOTTO:

Viscosità Brookfield a 20°C	ASTM D 2198	cPs 10000 – 20000
Peso specifico a 20°C	UNI EN ISO 2811	g/ml 1,15 – 1,20
Residuo secco:	UNI EN ISO 3251	% 59 – 61
Indurimento: 4 - 5 ore		
Durezza Shore A (UNI 4916):	Valore medio 60	Valore massimo 80
Temperature limite di esercizio:	da -5°C a + 45°C	
Temperatura minima di applicazione:	+ 5°C	
Essiccazione a 20°C ca:	fuori polvere 2 h.	
Asciutto in funzione allo spessore applicato 2 mm.		5 h. circa

DATI GENERALI DELLA FINITURA:

Viscosità FORd 4 a 20°C:	ASTM D 1200	A Sec 900-1000 B Sec 150-200
Peso specifico a 20°C: A + B	UNI EN ISO 2811	1100 - 1110 gr/lt
Residuo secco:	UNI EN ISO 3251)	93-95%
Resistenza alla compressione :	DIN 53454	MPa 68
Resistenza a flessione :	DIN 53452	Mpa 60
Resistenza alla trazione	DIN 53455	MPa 40
Resilienza	DIN 53453	Nmm/mm ² 10
Modulo elastico	ISO 178	MPa 1700